



Inför hållbar ommålning, anpassning till rätt yta som underlag för nytt giftfritt ytskydd, stanna där.

LATHUND: Den **antikvariska ES-metoden**, miljöanpassad borttagning av organiskt skydd tex. lim och färgborttagningsmedel för Din hälsa och Din yta, samt K-märkta ytor. **Två- och enstegsbehandling på vertikal yta.**

Gör enkelt så här: Airless högtrycksspruta, borste eller pensel (använd då pensel som spackelspade, aldrig pensla in) på medlet tjockt, flödigt, utanpå, **jobba aldrig in medlet.** Applicera i 1- eller 2-stegsbehandling beroende av produkt, appliceras flödigt och jämnt, **tvärtom som när man målar, arbeta inte in, ska ligga jämnt och tjockt utanpå.**

Önskad filmtjocklek ska vara ca 150% av det färgskikt som ska bort.

Inplastning utanpå ES medlet ska alltid göras, även på kupor på plåttak, undantag, stora plåt takytor. Ska göras utanpå ytan med statiskt laddad plastfolie, **3M Hand Masker, maskeringsfilm**, den lätta Hand Masker **stort krav i innertak** (försäljning finns i länk på hemsidan, annars Alcrobutik), **den smiter själv åt utanpå ytan, får aldrig ej tryckas in!**, ev. 3M Scotch Blue med tejp, som dugliga alternativ Tesa (Bauhaus), eller Stokvis (Jula).

Hälsa- och miljöanpassad lyftning av organiska ämnen, tex färg och lim, dock inte kalkfärg.

Förutsätter torr yta och temp +5- +35°C. **Åtgång: från 0,2 liter/ kvm.**

För användning inom- och utomhus, ofta k-märkt yta genom **Statens Fastighetsverk.**

Skjuva lätt av färgen/limmet med högkvalitativt anpassat verktyg, skrapning: anpassat = samma radie som ytans radie, använd borste strävvhårig terrassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling eller micro skrapa.

ES tunn (7635) i tillslutet färgkar. Den avancerade **som ES** utan förtjockningsmedel, Antikvarisk yta, bearbetar allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi, 15 min.- 48 tim, normtid. 24tim. Avspolning med varmvatten, kommunalt vattentryck, flatstråle, strilmunstycke.

två-stegsbehandling

ES (7636) byggnadsvård du bestämmer hur mycket, k-märkt, träfasad, färg efter färg, antikvarie, den avancerade, **antikvarisk produkt, för k-märkt, bearbetar allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi**, inom- och utomhus, användarvänlig, 15 min.- 24 tim (48 tim vid 10*).

ES +, (7637) plåttak kall yta, **ta första lagret, färg från färg**, färgspill, klotter, **antikvarisk** byggnadsvård du bestämmer, för k-märkt, plastfärg, inom- och utomhus, användarvänlig, 20 min-4 tim (24tim vid 10*), normtid 4 tim.

ES 1, (7638) plåttak, **färglyftare till skinn** av plast- och oljefärg, för k-märkt, ger normalt intakt färgskinn på tak, lätthanterlig, 1-15 tim. normtid 2-3 tim.

en-stegsbehandling

ES 2, (7640) vår mest allsidiga produkt, även k-märkt yta, alla fasader, sten, metall, puts som trä, lager efter lager, löser plast och oljefärg, hänger, tillse god ventilation. **Färg efter färg, extra lång verkningstid.** Inom- och utomhus. 1-96 tim. normtid 24-36 tim.

ES 3, (7641) fasad och vägg, lager efter lager **lyfter och håller samman** plast och oljefärg, för k-märkt, **lätthanterlig**, 1-24(48) tim. normtid 4-7 tim.

ES 4, (7642) lite begränsat område, testa, **den helt utan behov av miljömärkning. Den användarvänliga färglösaren för tex. giftiga båtbottnfärger** tex VC17, **kapsla in lyft upp och avfallshantera**, färg på färg, färgspill, klotter, byggnadsvård du bestämmer, för k-märkt, inom- och utomhus, användarvänlig, 20 min-48 tim (48 tim vid 10*), normtid 24 tim.